



Пластина ПФ – ИРП-1399 НТА ТУ 38 1051959-2020

Техпластина резиновая формовая из смеси ИРП-1399 НТА предназначена для изготовления электроизоляционных деталей путем вырезки или вырубки, работающих в ненапряженном состоянии в среде воздуха с повышенным содержанием озона, электрическом поле в диапазоне температур от минус 60 до плюс 250 °С, в вакууме в диапазоне температур от минус 50 до плюс 250 °С. А также для уплотнительных деталей для неподвижных соединений в среде воздуха с повышенным содержанием озона, в вакууме диапазоне температур от минус 50 до плюс 250 °С, в среде смазки ВНИИ НП-279 в диапазоне температур от минус 50 до плюс 150 °С, в среде спирта этилового технического в диапазоне температур от минус 50 до плюс 70 °С.

Варианты исполнения: до 1000х1000 мм, толщина от 0,5 до 10,0 мм с шагом 0,5 мм

Правильное наименование при заказе:

Пластина ПФ 500х500х1 – ИРП-1399 НТА – ТУ 38 1051959-2020

Характеристики

Цвет	красный
Условная прочность при растяжении, МПа, не менее	4,9
Относительное удлинение при разрыве, %, не менее	200
Твердость, ед. Шор А, в пределах	62 – 73
Коэффициент морозостойкости по эластическому восстановлению после сжатия при температуре -50 °С, не менее	0,50



Общество с ограниченной
ответственностью
**«НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ИНСТИТУТ ЭЛАСТОМЕРНЫХ
МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ»
(ООО «НИИЭМИ»)**

Почтовый адрес:
Перовский проезд, д.2, стр.1
e-mail: mail@niiemi.com
ИНН 5042079481
КПП 772201001



NIIEMI.RU