

Смесь резиновая ИРП-А-301
ТУ 22.19.20-150-75233153-2024

Смесь резиновая ИРП-А-301 предназначена для изготовления формовых изделий, работающих в неподвижных или ограниченно подвижных соединениях от минус 60 до плюс 200 °С. Возможно температурное исполнение до плюс 250 °С.

Основное назначение: Предназначена для изготовления деталей, работоспособных в среде воздуха, в том числе с повышенным содержанием озона, в электрическом поле, а также при воздействии слабых растворов кислот и щелочей. Под слабыми растворами кислот и щелочей принимают растворы соляной, уксусной, серной и азотной кислот концентрацией до 5 %, остальных кислот и щелочей – до 10 %.

Правильное наименование при заказе:
Резиновая смесь ИРП-А-301 – ТУ 22.19.20-150-75233153-2024

Характеристики

Цвет	**белый**
Плотность, г/куб.см	1,25±0,05
Условная прочность при растяжении, МПа, не менее	5,0
Относительное удлинение при разрыве, %, не менее	300
Твердость, ед. Шор А, в пределах	32 – 42
ОДС после сжатия на 20 % в воздухе в течение 24 ч при 200 °С, %, не более	50
Относительное остаточное удлинение после разрыва, %, не более	20
Гарантийный срок хранения, месяцы	6

НИИ ЭМИ

Общество с ограниченной ответственностью
«НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ЭЛАСТОМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ» (ООО «НИИЭМИ»)

Почтовый адрес:
Перовский проезд, д.2, стр.1
e-mail: **mail@niiemi.com**
ИНН **5042079481**
КПП **772201001**

NIIEMI.RU